

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління забезпечення якості  
речового майна Головного управління  
державного гарантування якості  
(наказ начальника ГУДГЯ від 15.10.2025  
№ 19/нагд)  
полковник



Валерій ТОКАР

“ 04 ” 11 2025 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Центрального управління  
розвитку матеріального забезпечення  
підполковник



Максим КАЙОЛА

“ 04 ” 11 2025 р.

РОЗРОБЛЕНО

Тимчасово виконуючий обов'язки  
начальника управління розвитку  
речового забезпечення Центрального  
управління розвитку матеріального  
забезпечення  
полковник



Андрій ЯРОХНО

“ 30 ” 10 2025 р.

Обсяг

перевірки кашкета польового (кепі бойового) (Тип 1) на відповідність  
вимогам технічної специфікації Міністерства оборони України  
“Кашкет польовий (кепі бойове) (Тип 1)” ТС А01ХJ.30099-359:2025 (02)\*

У готовому предметі перевіряються:

1. Тканина бавовняна або змішана:  
вміст складників сировинного складу;  
поверхнева густина;  
кількість ниток на 10 см (по основі, по утоку).

2. Лінійні виміри та маркування.

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення  
предмета перевіряється:

вміст складників сировинного складу;  
поверхнева густина;  
розривальне зусилля (по основі, по утоку);  
повітропроникність;  
гігроскопічність для тканин без обробки;  
вміст вільного формальдегіду;  
зміна лінійних розмірів після мокрих оброблень: прання (по основі, по  
утоку);

стійкість пофарбування до дії: розчинників, сухого тертя, мокрого тертя, прання, поту (кислий та лужний розчин), штучного світла;  
 оливовідштовхувальність (для тканин класу 8, класу 11, класу 14);  
 стійкість до стирання;  
 опір до зволоження поверхні або водотривкість (для тканин класу 8, класу 11, класу 14);  
 схильність до поверхневої пілінгованості (для тканин Тип 5, Тип 6, Тип 7);  
 індекс обмеженого поширення полум'я (до та після попереднього оброблення для тканин Тип 1 та Тип 2, класу 9, класу 12, класу 15).

**Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряється:**

**Застібка текстильна:**

склад сировини ворсової основи (петлі та гачки)/грунту;  
 питоме зусилля зсуву після 10000 циклів закриття-відкриття;  
 зусилля відриву;  
 питоме зусилля розшарування після 10000 циклів закриття-відкриття;  
 ступінь тривкості фарбування до дії фізико-хімічних впливів: прання, сухого тертя, мокрого тертя.

**Примітка 1.** Цей обсяг перевірки розроблено відповідно до доручення заступника Міністра оборони України від 05.07.2023 № 19776/з.

**Примітка 2.\***Цей обсяг перевірки застосовується під час здійснення перевірки: зразків предметів речового майна (Положення про Центральне управління розвитку матеріального забезпечення, затверджене наказом Міністерства оборони України від 20.12.2024 № 850); контрольних зразків предметів речового майна відповідно до умов договору; предметів речового майна під час приймального контролю товару за якістю, які перевіряються лише у готовому предметі (наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 зі змінами); зразків предметів речового майна класів 4 та 7-15.

**РОЗРОБНИКИ:**

Головний спеціаліст відділу розвитку військової форми одягу управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення  
 полковник

 Тетяна КУЧЕР

Головний спеціаліст відділу розвитку військової форми одягу управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення

 Катерина ТАРАСОВА