

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Тимчасово виконуючий обов'язки  
начальника Центрального управління  
контролю якості  
полковник

Олександр ФІДИНА

“16” 02 2021 р.

Тимчасово виконуючий обов'язки  
начальника Головного управління  
розвитку та супроводження  
матеріального забезпечення  
Збройних Сил України  
підполковник

Роман КОЗУЛІН

“01” 03 2021 р.

### Обсяг

**перевірки балаклави на відповідність  
вимогам технічної специфікації Міністерства оборони України  
“Балаклава” ТС А01ХJ.66848-225:2021 (01)\***

У готовому предметі перевіряються:

1. Гладкофарбоване трикотажне кулірне полотно (для предмета Тип 1):  
сировинний склад;  
поверхнева густина;  
число петельних стовпчиків;  
число петельних рядків.
2. Гладкофарбоване трикотажне начісне ворсове полотно типу “фліс” (для предмета Тип 2):  
сировинний склад;  
поверхнева густина.
3. Лінійні виміри та маркування.

Додатково на відрізках матеріалів, що застосовані для виготовлення предмета, перевіряється:

1. Гладкофарбоване трикотажне кулірне полотно (для предмета Тип 1):  
сировинний склад;  
поверхнева густина;  
повітропроникність;  
гігроскопічність;  
розтяжність за петельними рядками при навантаженні;  
вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду;  
число циклів стирання по площі;  
розривальне зусилля смужки за петельними стовпчиками;

зміна лінійних розмірів після 3 циклів прання та сушіння (за петельними стовпчиками, за петельними рядками);  
стійкість фарбовання до дії: прання, сухого тертя, поту.

2. Гладкофарбоване трикотажне начісне ворсове полотно типу “фліс” (для предмета Тип 2):

сировинний склад;  
поверхнева густина;  
розтяжність за петельними рядками при навантаженні;  
розривальне зусилля смужки за петельними стовпчиками;  
зміна лінійних розмірів після 3 циклів прання та сушіння (за петельними стовпчиками, за петельними рядками);  
повітропроникність;  
гігроскопічність;  
вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду;  
схильність до пілінгування;  
тепловий опір;  
стійкість фарбовання до дії: прання, поту, сухого тертя, мокрого тертя.

**Примітка:** кількість предметів для здійснення перевірки має бути достатньою для проведення випробувань у випробувальних лабораторіях, акредитованих на технічну компетентність та незалежність, по усім вищезазначеним показникам якості та з урахуванням аналізу нормативних документів на методи випробувань, в яких визначено розмір точкових проб та/або елементарних проб, їх кількість, місце відбору, можливість їх отримання з готового предмета чи застосованих матеріалів.

\*Цей обсяг перевірки застосовується під час здійснення перевірки:  
зразків предметів речового майна (наказ Міністерства оборони України від 15.03.2017 № 150);  
контрольних зразків предметів речового майна відповідно до умов договору;  
предметів речового майна, під час приймального контролю товару за якістю, у яких перевіряються лише показники якості, що визначені для перевірки у готовому предметі (наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375).

Начальник управління розвитку речового  
майна Головного управління розвитку  
та супроводження матеріального  
забезпечення Збройних Сил України  
підполковник

Віталій РЯБОВ