

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління оцінювання відповідності тилового майна Головного управління державного гарантування якості

(наказ начальника ГУДГЯ від 15.10.2025 № 19/нагд)

полковник



Валерій ТОКАР

"16" 12 2025 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення підполковник




Максим КАЙОЛА

"14" 12 2025 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення полковник



Сергій ЩЕБЕЦЬ

"12" 12 2025 р.

**Обсяг
перевірки шапки зимової на відповідність вимогам
технічної специфікації Міністерства оборони України
"Шапка зимова" ТС А01ХJ.21742-213:2025 (02)***

У готовому предметі перевіряються:

1. Гладкофарбоване трикотажне полотно:

переплетення;

вміст складників сировинного складу;

число петельних стовпчиків, на 10 см;

число петельних рядків, на 10 см;

поверхнева густина;

гігроскопічність;

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду;

ступінь тривкості фарбування до: прання, сухого тертя, поту (кислий та лужний розчин).

2. Гладкофарбоване трикотажне ворсове начісне полотно типу "фліс":

вміст складників сировинного складу;

поверхнева густина;

гігроскопічність;

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду;

ступінь тривкості фарбування до: прання, сухого тертя, мокрого тертя, поту (кислий та лужний розчин).

3. Лінійні виміри та маркування.

Додатково на відрізу матеріалу, що застосований для виготовлення предмета перевіряється:

1. Гладкофарбоване трикотажне полотно:

вміст складників сировинного складу;
поверхнева густина;
розривальне зусилля смужки за петельними стовпчиками;
схильність до пілінгування (2000 циклів з лицьової сторони);
зміна лінійних розмірів після 3 циклів прання та сушіння.

2. Гладкофарбоване трикотажне ворсове начісне полотно типу "фліс":

вміст складників сировинного складу;
поверхнева густина;
схильність до пілінгування лицьового шару (2000 циклів);
розтяжність за петельними рядками при навантаженні 6Н;
опір розриванню (сила на момент розірвання) АБО розривальне зусилля смужки по петельним стовпчикам;
зміна лінійних розмірів після 3 циклів прання та сушіння.

3. Пакет матеріалів:

тепловий опір (Rct).

Примітка 1. Цей обсяг перевірки розроблено відповідно до доручення заступника Міністра оборони України від 05.07.2023 № 19776/з.

Примітка 2.* Цей обсяг перевірки застосовується під час здійснення перевірки: зразків предметів речового майна (Положення про Центральне управління розвитку матеріального забезпечення, затверджене наказом Міністерства оборони України від 20.12.2024 № 850); контрольних зразків предметів речового майна відповідно до умов договору; предметів речового майна під час приймального контролю товару за якістю, які перевіряються лише у готовому предметі (наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 зі змінами).

РОЗРОБНИКИ:

Начальник відділу розвитку військової форми одягу – заступник начальника управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення
полковник



Андрій ЯРОХНО

Головний спеціаліст відділу розвитку військової форми одягу управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення
полковник



Тетяна КУЧЕР